Fiche technique parquet

PARQUET HARO 3000/6000 lame Allegro, lame planche large Prestige

Structure

PARQUET HARO 3000/6000 lame Allegro, lame planche large Prestige sont des parquets multicouches de grande qualité produit par l'entreprise Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. Il doté de la structure suivante :

1. Couche d'usure: ≥ 2,5mm (3000)
   5,4mm (6000) couche d'usure du bois noble
2. Couche intermédiaire/panneau : latté épicéa ou chêne, ou HDF-E1



Dimensions et comportement à l'humidité

Toutes les données se réfèrent à une humidité de livraison de 5 à 9% selon EN 13183-1.

Longueur	Largeur	Épaisseur totale	Épaisseur du parement	Teneur en humidité d'équilibre 23°C / 50% RH
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige)	ca. 9 mm (3000) ca. 12 mm (6000)	≥ 2,5 mm (3000) 5,4 mm (6000)	6,0% (3000) 8,0% (6000)
Variation max : ± 0,1 mm (DIN EN 13489 : ±0,1%)	Variation max : ±0,1 mm (DIN EN 13489 : ±0,2 mm)	(DIN EN 13489 : aucune donnée)	Variation max : ±0,2 mm* (DIN EN 13489 : >2,5 mm)	Variation max : ±0,5% (DIN EN 13489 : aucune donnée)

*Des textures de surface marquées entraînent, aux points de mesure individuels, des écarts de hauteur entre les éléments supérieurs à ceux spécifiés dans la norme EN 13489. Il s'agit d'une caractéristique du produit qui ne constitue pas un défaut.

Système de pose



Pose collée en plein avec rainure et languette

Surface

Le PARQUET HARO 3000/6000 lame Allegro, lame planche large Prestige peuvent être dotées des finitions de surface suivantes:

	nL+ Matte Naturöloberfläche naturaLin plus	nD Natürlich matte Versiegelung naturaDur
Principe de fonctionnement	La finition à l'huile naturelle respirante Natura-Lin Plus met parfaitement en valeur le caractère naturel du parquet. L'huile pénètre dans le bois et protège le parquet tout en lui conférant un aspect mat unique et un toucher naturel. Atout supplémentaire : la surface est facile à entretenir.	La finition de surface haut de gamme révolutionnaire naturaDur séduit par sa beauté ainsi que par son toucher doux et naturel. Il s'agit d'un revêtement spécial résistant qui protège le parquet contre les signes d'usure et en facilite l'entretien.

FR Sous réserve d' erreurs et de modifications techniques.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

Performances

Réaction au feu*) [DIN EN 13501-1]	Résistance au dérapage*) [EN 13893]	Émissions de formaldéhyde [DIN EN 717-1]	COV - émissions [protocole AgBB/Ange bleu]
D_{fl}-s1 (collés ensemble)	R10	≤ 0,05 ppm	$\leq 300\ \mu g/m^3$
D_{fl} = normalement inflammable C_{fl} = difficilement inflammable	Satisfait les exigences de sécurité du travail selon la norme BGR 181 ; respecter les indications de montage	Preuve des émissions pour: - Ange bleu (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, niveau de qualité 4, matrice de critères 47a www.dgnb-navigator.de - Label QNG, Cahier des charges, Annexe 313, Catégorie 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Force de collage [DIN EN 17456]	Conductibilité thermique	Masse au mètre carré	Test roulettes des fauteuils [EN ISO 4918]
AT3 : < 10 %	0,052 m²k/W (3000) 0,090 m²k/W (6000)	8,24 kg/m² (3000) 5,80 kg/m² (6000)	> 25000 cycles
< 10 % délamination selon la méthode de contrôle AT3	Variation de flux thermiques ; la résistance maximale autorisée pour un chauffage au sol est de 0,15 m² K/W.	En tant que matériau naturel, le bois est soumis à des variations de densité liées à sa croissance. Les données peuvent par conséquent varier légèrement.	Aucune modification de la force de collage ou aucune altération du système de liaison.

*) Voir les informations distinctes concernant le comportement au feu et la résistance à la glissance.

Label de qualité

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

FR Sous réserve d' erreurs et de modifications techniques.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG - Technique de production
Qualitäts-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0101.19 v. 08/06/2026, fr

FR Sous réserve d' erreurs et de modifications techniques.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de