**Produktspezifikation**

**Datum:** 31.01.2013

**Geltungsbereich:** **HDF Leisten laminiert (Korundfolie)– Bodenprofile**

| **Spezifikationsparameter** | **Norm / Prüfvorschrift** | **Soll-Wert** |
|---|---|---|
| Abriebverhalten der Oberfläche | EN13329 Anh. E | >/= 300 U |
| Dickenquellung | EN 317 | </= 15% |
| Glanzgrad | 60° Reflektometer | dekorspezifisch +/- 5 |
| Farbe | optisch | +/- Grenzmuster |
| Formaldehyd | EN717-2 | </= 3,5 mg/m²/h |
| Gewicht | gravimetrisch g/lfm | profilabhängig (g/lfm +/- 7 %) |
| Dichte | EN 323 | 860 +/- 10 kg/m³ |
| Wärmestandfestigkeit | 1h/100°C | kein Ablösen |
| Delamination | visuell | kein Ablösen |
| Maßhaltigkeit | Lt Zeichnung | +/- 0,5 mm |
| Leistenlänge | | +/- 10 mm |

n.r. = nicht relevant