



Informativa tecnica collante elastico HARO

Cod. art. 410 563
410 565

Prodotto	Collante monocomponente per parquet multistrato, DISANO, CELENIO, maxidoga Hamberger, parquet in listelli grezzi e doghe in massello di faggio/acero da 20 mm di spessore e max. 140 mm di larghezza, altre doghe in massello da 16 mm di spessore e massimo 250 mm di larghezza	
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none">- Pronto per l'uso- Non contiene solventi- A bassissima emissione- Adatto per pavimenti radianti- A indurimento elastico- Anidro	
Campo d'impiego	Collante monocomponente esente da solventi per l'incollaggio elastico su tutta la superficie di parquet, CELENIO e pavimenti di design DISANO Classic/Classic Aqua/Smart Aqua/Saphir su sottofondi assorbenti e non assorbenti e su sottofondi spatolati con stucchi standard (a basso contenuto di additivi plastici, eventualmente interpellare il produttore). Campi d'impiego <ul style="list-style-type: none">- Parquet a 2 e a 3 strati- Pavimento di design Disano Classic/Classic Aqua/Smart Aqua/Saphir/Life Aqua- Pavimento in legno Celenio- Parquet in listelli grezzi- doghe in massello di faggio/acero da 20 mm di spessore e max. 140 mm di larghezza, altre doghe in massello da 16 mm di spessore e massimo 250 mm di larghezza	
Dati tecnici	Base della materia prima: Periodo di essiccazione: Tempo aperto: Tempo di presa: Periodo di stoccaggio: Temperatura di stoccaggio: CODICE GIS: EMICODE secondo GEV:	polimeri silano modificati nessuno ca. 40 minuti circa 24-48 ore 18 mesi a temperatura ambiente non teme il gelo RS10 EC1 PLUS R
Sottofondi	Il sottofondo e le condizioni climatiche ambientali devono soddisfare i requisiti della normativa DIN 18356. I sottofondi devono essere permanentemente asciutti, solidi, piani, senza crepe, puliti ed esenti da sostanze che possono pregiudicare la presa. Pretrattare meccanicamente e aspirare accuratamente i massetti a base di solfato di calcio secondo le direttive del produttore o secondo le normative vigenti e i bollettini tecnici aggiornati. Sul massetto pulito e senza polvere il parquet può essere incollato elasticamente direttamente con il collante elastico HARO. Qualora fosse necessaria una mano di fondo, su massetti cementizi e a base di solfato di calcio si può utilizzare il Primer HARO. Non utilizzare elasticamente il collante elastico HARO su asfalto colato;	
Lavorazione	Applicare sul sottofondo il collante elastico HARO non diluito con una spatola dentata speciale dell'assortimento HARO (in base al rivestimento del pavimento). Verificare che il lato inferiore del legno sia sufficientemente bagnato. Osservare una distanza dalla parete di 10-15 mm. Rimuovere immediatamente le macchie di collante dal pavimento. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso. Durante la posa e nelle prime 24 ore dopo l'incollaggio evitare possibilmente di calpestare il	
Avvertenze importanti	Lavorazione non al di sotto di +15 °C temperatura del pavimento e +18 °C temperatura ambiente; umidità dell'aria ambiente preferibilmente tra il 40% e il 65%, al massimo fino al 75%. Tutte le indicazioni si riferiscono a circa 20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria. In generale si deve evitare che il collante finisca nelle fughe del parquet, in quanto possono esserci effetti indesiderati reciproci con i prodotti usati per la finitura superficiale. Tutte le indicazioni si basano su prove eseguite in condizioni standard e su un'esperienza pratica maturata in molti anni. La molteplicità dei materiali impiegati e le condizioni di cantiere diverse da caso a caso, che esulano dal nostro ambito di influenza, escludono ogni rivendicazione basata su queste indicazioni. Per questo motivo si consiglia di eseguire personalmente diverse prove. Rispettare le istruzioni di posa dei produttori dei pavimenti, le normative vigenti e i bollettini tecnici aggiornati.	



La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.