Spécification du produit

Date : 31/01/2013

Champ d'application : **Plinthes HDF stratifiées (feuilles de corindon) – Profils de sol**

Éléments de la spécification	**Norme/Règle de contrôle**	**Valeur théorique**
Résistance à l'usure de la surface	EN13329, annexe E	>/= 300 U
Gonflement	EN 317	≤ 15%
Degré de brillance	Réflectomètre 60°	± 5 selon le décor
Couleur	Optique	± échantillons de comparaison
Formaldéhyde	EN717-2	≤ 3,5 mg/m²/h
Poids	Gravimétrique, g/mètre courant	Selon le profil (g/mètre courant ± 7 %)
Densité	EN 323	860 +/- 10 kg/m³
Résistance à la chaleur	1 h à 100°C	Aucun décollement
Délamination	Visuelle	Aucun décollement
Stabilité dimensionnelle	Conformité aux dessins	± 0,5 mm
Longueur de la plinthe		± 10 mm

n.p. = non pertinent