

## **Technische Information**

### **Hartwachs-Set**

Art.-Nr. 405 865  
405 866  
405 867



---

<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zur Instandsetzung kleiner und mittlerer Schäden im Flächen- und Kantenbereich.</li><li>- Geeignet für Oberflächen mit mittlerer Gebrauchsbeanspruchung.</li><li>- Für Massiv- und Furnierholz, Folien-, Duro-, Thermoplast-, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.</li></ul>																		
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eine Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.</li><li>- Gute Haftungseigenschaften.</li><li>- Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar.</li><li>- Gute Elastizität (es bilden sich keine Risse).</li></ul>																		
<b>Prüfnormen</b>	<table><tr><td><b>Erweiterungspunkt:</b></td><td>nach DIN/ISO 2207 = 76°C</td></tr><tr><td><b>Tropfpunkt:</b></td><td>nach DIN/ISO 51 801 = 81°C</td></tr><tr><td><b>Flammpunkt:</b></td><td>&gt; 300°C</td></tr><tr><td><b>Penetration (bei 25°C):</b></td><td>nach DIN/ISO 51 579 = 5 (x0,1mm)</td></tr><tr><td><b>Mechanische Festigkeit:</b></td><td>gute mechanische Festigkeit.</td></tr><tr><td><b>Temperaturbeständigkeit:</b></td><td>gut, bis ca. 80°C.</td></tr><tr><td><b>Überlackierbarkeit:</b></td><td>ist mit allen Lacken überlackierbar.</td></tr><tr><td><b>Haftung:</b></td><td>gute Haftung auf allen Holz- und Kunststoffoberflächen.</td></tr><tr><td><b>Witterungsbeständigkeit:</b></td><td>bedingt.</td></tr></table>	<b>Erweiterungspunkt:</b>	nach DIN/ISO 2207 = 76°C	<b>Tropfpunkt:</b>	nach DIN/ISO 51 801 = 81°C	<b>Flammpunkt:</b>	> 300°C	<b>Penetration (bei 25°C):</b>	nach DIN/ISO 51 579 = 5 (x0,1mm)	<b>Mechanische Festigkeit:</b>	gute mechanische Festigkeit.	<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	gut, bis ca. 80°C.	<b>Überlackierbarkeit:</b>	ist mit allen Lacken überlackierbar.	<b>Haftung:</b>	gute Haftung auf allen Holz- und Kunststoffoberflächen.	<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	bedingt.
<b>Erweiterungspunkt:</b>	nach DIN/ISO 2207 = 76°C																		
<b>Tropfpunkt:</b>	nach DIN/ISO 51 801 = 81°C																		
<b>Flammpunkt:</b>	> 300°C																		
<b>Penetration (bei 25°C):</b>	nach DIN/ISO 51 579 = 5 (x0,1mm)																		
<b>Mechanische Festigkeit:</b>	gute mechanische Festigkeit.																		
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	gut, bis ca. 80°C.																		
<b>Überlackierbarkeit:</b>	ist mit allen Lacken überlackierbar.																		
<b>Haftung:</b>	gute Haftung auf allen Holz- und Kunststoffoberflächen.																		
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	bedingt.																		
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.																		
<b>Angaben zur Arbeitssicherheit</b>	Hartwachs C13 ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung und ist kein Gegenstand der Gefahrgutverordnung.																		
<b>Entsorgungshinweise</b>	Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.																		

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

#### **Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700-299  
E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)