

## Tekniske informationer

### HARO premium PE-skum DS

Art.-nr. 411 492

**HARO**  
Quality Flooring

<b>Produkt</b>	Førsteklasses premium PE-skum med integreret dampspærre, som kan modstå de højeste trykbelastninger i gangzonerne.
<b>Produkt-sammensætning</b>	Permanent elastisk underlagsmateriale med integreret dampspærre
<b>Produktfordele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- permanent elastisk</li><li>- trinlydsdæpende</li><li>- kan trykbelastes</li><li>- vandfast</li></ul>
<b>Lægning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Overfladerne, hvorpå PE-skummet anvendes, skal leve op til de statiske, termiske, fugtige og foniske krav</li><li>- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)</li><li>- Monteres tæt stød mod stød</li><li>- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel</li></ul>
<b>Miljø</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produktet er økologisk og indeholder ingen giftige substanser.</li><li>- 100 % genbrugeligt</li></ul>

<b>Arealvægt</b>	0,14 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rumvægt</b>	100 kg/m <sup>3</sup> (+/- 10 %)
<b>Mål</b>	30,0 x 1,0 m
<b>Rulleindhold</b>	30 m <sup>2</sup>
<b>Palleindhold</b>	360 m <sup>2</sup> (12 ruller)
<b>Emballage</b>	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle

### Tekniske data



CEN/TS 16354	<b>Tykkelse</b>	ca. 2 mm (+/- 10 %)
	<b>Punktuel udligningsevne (PC)</b>	2,0 mm
	<b>Trykstyrke (CS)</b>	>65 kPa
	<b>Varig trykstyrke (CC)</b>	>25 kPa
	<b>Dynamisk trykstyrke (DL)</b>	100.000 cykler
	<b>Stødsikkerhed (RLB)</b>	-
	<b>Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)</b>	-
	<b>Varmeledningsmodstand (R)</b>	>0,05 m <sup>2</sup> /K/W
	<b>Trinlydsreduktion (IS)</b>	19 dB
	<b>Reaktion ved brand (RTF)</b>	E <sub>fl</sub>
<b>Egnet ved gulvvarme</b>	Ja	
<b>Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)</b>		<b>Ja</b> <b>Ja</b>

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende egenskaber.

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tlf.: +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700-299  
E-mail: mail@hamberger.de