Informativa tecnica
HARO Primer
Cod. art. 410 567/410 588

Prodotto	Fondo adesivo per sottofondi minerali per la posa ComforTec e incollata con la colla elastica Haro.	
Caratteristiche del prodotto	- Non contiene solventi - Migliora l'adesione - Lega la polvere - Adatto per pavimenti radianti	
Campo d'impiego	- Massetti in cemento - Massetti in solfato di calcio - Lastre in gessofibra	
Dati tecnici	Base della materia prima:	dispersione di poliuretano
	Periodo di essiccazione:	su massetti in cemento dopo l'essiccazione ottica, circa 30 minuti; su massetti in solfato di calcio e lastre in gessofibra circa 2 ore
	Detergente:	acqua, prima che la mano di fondo si asciughi
	Periodo di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
	Temperatura di stoccaggio:	non inferiore a + 5°C, teme il gelo
	CODICE GIS:	D1
	EMICODE secondo GEV:	EC1 PLUS
	Modalità di applicazione e consumo con pennello o rullo a pelo corto	circa 100 - 150 m²
	Temperatura di lavorazione:	+15 °C temperatura del pavimento e +18 °C temperatura ambiente
Sottofondi	Il sottofondo e le condizioni climatiche ambientali devono soddisfare i requisiti della normativa DIN 18356. I sottofondi devono essere permanentemente asciutti, solidi, senza crepe, puliti ed esenti da sostanze che possono pregiudicare la presa. Gli strati separatori devono essere rimossi con sistemi meccanici idonei. Pretrattare meccanicamente e aspirare i massetti a base di solfato di calcio secondo le direttive del produttore o secondo le normative vigenti e i bollettini tecnici	
Lavorazione	Agitare accuratamente il Primer HARO e applicarlo uniformemente con il pennello o il rullo a pelo corto. Evitare di formare pozze. Il successivo incollaggio avviene dopo la completa essiccazione della mano di fondo. Rispettare i tempi di essiccazione.	
Avvertenze importanti	Lavorazione non al di sotto di +15 °C temperatura del pavimento e +18 °C temperatura ambiente. In presenza di basse temperature, acclimatare il Primer HARO in ambiente riscaldato qualche ora prima della posa. Tutte le indicazioni si riferiscono a circa 20°C e 65 % di umidità relativa dell'aria. Rispettare le autorizzazioni dei collanti utilizzati per il parquet. Tutte le indicazioni si basano su prove eseguite in condizioni standard e su un'esperienza pratica maturata in molti anni. La molteplicità dei materiali impiegati e le condizioni di cantiere diverse da caso a caso, che esulano dal nostro ambito di influenza, escludono ogni rivendicazione basata su queste indicazioni. Per questo motivo si consiglia di eseguire personalmente diverse prove. Rispettare le istruzioni di posa dei produttori dei pavimenti, le normative vigenti e i bollettini tecnici aggiornati.	

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com
Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
E-mail: info@haro.com