Technische Information
SF Klebstoff Strong Eco 18 kg
Art.-Nr. 414224

Produkt

Sehr emissionsarmer EC1 PLUS klassifizierter, lösemittelfreier, schubfest durchhärtender, gebrauchsfertiger, wasserfreier 1-Komponenten MS Klebstoff zur vollflächigen Verklebung von allen Parkettarten, Massivholzdielen, Designboden DISANO Classic Aqua, Life Aqua, sowie für die Montage von HARO Stairs. Für Fußbodenheizung geeignet.

Produkteigenschaften

- Frei von weichmachenden Substanzen
- Schubfeste Klebung
- Wasserfrei - keine Holzquellung
- Entspricht der DIN EN ISO 17178
- Geeignet für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung
- Keine Wechelwirkung beim direkten Kontakt mit Loba Ölen

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Silan modifiziertes Polymer
Ablüftezeit:	keine
Einlegezeit:	ca. 40 Minuten
Abbindezeit:	ca. 24 - 48 Stunden
Oberflächenbehandlung:	nach 6 Stunden auf saugfähigem Untergrund nach 24 Stunden auf nichtsaugendem Untergrund
Lagerzeit:	18 Monate im verschlossenen Gebinde
Lagertemperatur:	nicht frostempfindlich
GISCODE:	RS10
EMICODE nach GEV:	EC1 PLUS

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der gültigen Normen und Merkblätter entsprechen. Unterböden müssen dauertrocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Calciumsulfatestriche nach Herstellervorschrift bzw. gemäß den gültigen Normen und Merkblättern mechanisch vorbehandeln und gut absaugen. Sofern der Estrich staubfrei vorliegt, kann das Parkett direkt auf den Untergrund geklebt werden. Sollte ein Vorstrich erforderlich sein, kann auf zementären und calciumsulfatgebundenen Estrichen ein Parkettvorstrich eingesetzt werden.

Verarbeitung

Mit gezahnter Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, wobei Klebstoffnester zu vermeiden sind. Parkett sofort einschieben und gut andrücken. Auf ausreichende Benetzung der Holzunterseite achten. Korkbeläge einlegen und mit einem Handroller andrücken und nach 60 und 120 min. nochmals mit einer Bodenbelagwalze anwalzen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Reinigungstüchern reinigen. Nach Abbindung lässt sich der Klebstoff nur mechanisch entfernen.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Massivholz-Lamparkettprodukte dürfen ein Dicken/Breitenverhältnis von 1:5 nicht übersteigen. Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten.

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
E-Mail: info@haro.com