Información técnica
Adhesivo SF Strong Eco 18 kg
Ref. 414224

Producto

Adhesivo basado en MS de 1 componente muy bajo en emisiones (clasificación EC1 PLUS), exento de disolventes, al endurecerse es resistente al cizallamiento, listo para su uso inmediato y sin agua para el encolado en toda la superficie de todos los tipos de parquet, lamas de madera maciza, suelos de diseño DISANO ClassicAqua, LifeAqua y para el montaje de HARO Stairs. Adecuado

Características del produc

- No contiene sustancias plastificantes
- Encolado resistente al cizallamiento
- Sin agua: no se hincha la madera
- Cumple la norma DIN EN ISO 17178
- Apto para calefacción por suelo radiante y sillas de ruedas
- Sin interacción en contacto directo con aceites Loba

Datos técnicos

Base de materia prima:	Polímero modificado con silano
Tiempo de ventilación:	Ninguno
Tiempo de aplicación:	Aprox. 40 minutos
Tiempo de fraguado:	Aprox. 24 - 48 horas
Tratamiento de la superficie:	Tras 6 horas sobre subsuelo absorbente Tras 24 horas sobre subsuelo no absorbente
Tiempo de almacenamiento:	18 meses en el envase cerrado
Temperatura de almacenamiento:	No sensible a las heladas
GISCODE:	RS10
EMICODE según GEV:	EC1 PLUS

Subsuelos

El subsuelo y las condiciones ambientales de las habitaciones deben cumplir las especificaciones de las normas y hojas informativas aplicables. Los subsuelos deberán llevar tiempo secos, ser sólidos, estar nivelados, no presentar grietas, suciedad ni sustancias inhibidoras de la adhesión. Las imprimaciones de sulfato cálcico deberán someterse a un tratamiento previo mecánico y aspirarse bien según las instrucciones del fabricante o las normas y hojas informativas aplicables. Cuando el solado esté libre de polvo, el parquet podrá adherirse directamente al subsuelo. Si es necesaria una imprimación, podrá aplicarse una en solados de cemento y sulfato cálcico.

Tratamiento

Aplicar uniformemente sobre el subsuelo con una espátula dentada, evitando que queden bolsas de adhesivo. Colocar inmediatamente el parquet y presionar bien. Asegurarse de que el lado inferior de madera esté lo suficientemente húmedo. Colocar los revestimientos de corcho y presionar con un rodillo manual. Volver a pasar un rodillo de revestimiento por las superficies instaladas una vez transcurridos entre 60 y 120 minutos. Limpiar las herramientas limpia inmediatamente después de su uso. Una vez fraguado, el adhesivo solo puede retirarse mecánicamente.

Información importante

No usar si la temperatura del suelo es inferior a +15 °C y la temperatura ambiente es inferior a +18 °C. La humedad ambiental deberá estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 % y no ser superior al 75 %. Todos los valores se refieren a aprox. 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 %. Los productos de parquet de lama de madera maciza no deben superar una relación grosor/ancho de 1:5. Garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los valores se han obtenido de pruebas y de largos años de experiencia práctica, y se refieren a condiciones normales. La variedad de materiales utilizados y las distintas condiciones en las obras, sobre las que no tenemos ninguna influencia, excluyen cualquier derecho a reclamación derivado de dichos valores. Por lo tanto, recomendamos que el usuario realice las pruebas necesarias. Deberán tenerse en cuenta las instrucciones de instalación de los fabricantes de revestimiento y las normas y hojas informativas aplicables en la actualidad.

Esta información técnica se ha elaborado para informar y asesorar a los usuarios, y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com
Tel.: +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
Correo electrónico: info@haro.com