Informations techniques
SF Colle Strong Eco 18 kg
Réf. 414224

Produit

Colle MS monocomposant sans eau ni solvants, à réticulation résistante et très faibles émissions (classée EC1 PLUS), prête à l'emploi pour le collage en plein de tous types de parquet, lames en bois massif, sols design DISANO ClassicAqua, Life Aqua, ainsi que pour le montage des solutions HARO Stairs. Compatible avec un sol chauffant.

Propriétés du produit

– Sans substances plastifiantes
– Collage résistant au cisaillement
– Sans eau, pour éviter le gonflement du bois
– Conforme à la norme DIN EN ISO 17178
– Compatible avec un sol chauffant et des fauteuils à roulettes
– Aucun transfert en cas de contact direct avec les huiles Loba

Caractéristiques techniques

Principe de la matière première :	polymère modifié par silane
Temps d'aération :	Aucun
Temps d'application :	env. 40 minutes
Temps de prise :	env. 24-48 heures
Finition de la surface :	après 6 heures sur un support absorbant après 24 heures sur un support non absorbant
Durée de stockage :	18 mois dans l'emballage fermé
Température de stockage :	insensible au gel
GISCODE :	RS10
EMICODE selon GEV :	EC1 PLUS

Supports

Le support et les conditions climatiques ambiantes doivent satisfaire aux exigences des normes et fiches techniques en vigueur. Les supports doivent être plans, durablement secs, fermes, exempts de toutes fissures, saletés et substances inhibitrices de colle. Prétraiter les chapes de sulfate de calcium par action mécanique selon les indications du fabricant ou selon les normes et fiches techniques en vigueur, puis passer l'aspirateur. Dans la mesure où la chape est exempte de poussière, le parquet peut être collé directement sur le support. Si un primaire doit être appliqué, il est possible d'utiliser un primaire pour parquet sur les chapes en ciment ou liées au sulfate de

Mise en œuvre

Appliquer uniformément sur le support à l'aide d'une spatule crantée en évitant les nids de colle. Positionner immédiatement le parquet et appuyer fortement. Veiller à imprégner suffisamment la face inférieure des lames. Poser les revêtements en liège et appuyer avec un rouleau manuel. Après 60 et 120 minutes, maroufler à nouveau les surfaces posées avec un rouleau pour revêtement de sol. Nettoyer les outils avec un chiffon ou claire dès la fin de leur utilisation. Une fois la colle prise, seul un retrait mécanique est possible.

Remarques importantes

Ne pas appliquer si la température du sol est inférieure à +15 °C ou la température ambiante inférieure à +18 °C ; traitement conseillé avec un taux d'humidité de l'air compris entre 40 % et 65 %, jusqu'à un maximum de 75 %. Toutes les informations sont indiquées pour une température d'env. 20 °C et un taux d'humidité relative de 50 %. Le lamparquet en bois massif ne doit pas dépasser un rapport épaisseur/largeur de 1:5. Nous garantissons la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les indications reposent sur des essais et de longues années d'expérience ; elles se rapportent à des conditions normalisées. N'ayant aucun pouvoir sur la diversité des matériaux employés et les différentes conditions régnant sur les chantiers, nous déclinons toute responsabilité en cas de réclamation basée sur les présentes indications. C'est pourquoi nous recommandons de procéder au préalable à tous les essais nécessaires. Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement ainsi que les normes et les fiches techniques actuellement en vigueur.



Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tél. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
E-mail : info@haro.com