

Informations techniques
Plinthes (support en MDF avec film décor)



Champ d'application :	Plinthes profilées avec support en MDF et film papier
------------------------------	---

Éléments de la spécification	Valeur théorique
Matériau du support	MDF
Humidité à la livraison	4-12 % (humidité de référence mesurée : 6 %)
Tolérance de la longueur	±15 mm
Tolérance des dimensions D/B < 15 mm	±0,8 mm
Tolérance des dimensions D/B ≥ 15 mm	±5,4 % de la coupe transversale du profil
Courbes en longueur	H. max. 10 mm/mc. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art doit être garanti.
Torsion	H. ≤ 10 mm/mc. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art doit être garanti.
Densité brute du MDF	600-740 kg/m ³ , en fonction de la géométrie du profil
Résistance à la traction transversale	≥ 0,45 N/mm ² (selon EN 319)
Rigidité en flexion	≥ 18 N/mm ² (selon EN 310)
Module d'élasticité en flexion	≥ 2 200 N/mm ² (selon EN 310)
Gonflement en 24 h	< 15 % (selon EN 317)
Film papier	Papier décor en cellulose haut de gamme imprégnée de résine urée-mélamine avec vernis de finition Résistance à la lumière : 7 sur l'échelle de laine bleue Degré de brillance : 8-20 unités à un angle de 60° Résistance à l'abrasion : ≥ 250 U selon EN 13329 avec des roues de friction CS10/500 g
Masquage de la plinthe	Pour masquer la plinthe au cours des travaux de peinture, utiliser uniquement des rouleaux de masquage conventionnels. Ceux-ci doivent être retirés au plus tard après 24 heures.
Résistance à la chaleur	≥ 70 °C pendant 1 h
Surface rabotée	Face visible : l'éclatement du profil et les endommagements ne sont pas admis.
Stockage	À la verticale ou à l'horizontale, à l'abri du rayonnement direct du soleil et de l'humidité, climat idéal : 18 °C, 55-70 % humidité relative
Emballage	Valeur théorique
Marquage de la plinthe	Jet d'encre ou étiquette sur la plinthe avec réf. produit, code barres, dimensions ou marquage spécifique au client
Lots	Enveloppe triple avec film étirable ou enveloppe ouverte avec film étirable.

Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. **Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.**