

## Technische Information

### HARO Spezialkitt-Set - Reparaturlack

Art.-Nr. 405 840	405 845
405 841	405 846
405 842	405 847
405 844	405 848

---

Produkt	Der beinhaltetete Reparaturlack des HARO Spezialkitt-Set's ist ein Einkomponentenlack auf Wasserbasis für Holz- und Parkettböden sowie auch für andere Inneneinrichtungen aus Holz. Es ist eine gute Versiegelung für Reparaturen mit dem ebenfalls beinhaltetem Holzkitt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einfach zu verwenden</li><li>- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Absätze</li><li>- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien</li></ul>
Technische Informationen	<p>Lacktyp: 1-Komponent auf Wasserbasis PU / Acrylate copolymer</p> <p>Trockenteil: ca. 30 %</p> <p>Lösemittelanteil: max. 60 g / l VOC</p> <p>Viskosität: ca. 20 Sekunden (25°C, FC4)</p> <p>Abnützung: ca. 8 mg/100 Umdrehung (SIS 923509)</p> <p>Glanz: Hochglanz ca. 85, halbmatt ca. 45, matt 25</p> <p>Trockenzeit: 1 bis 2 Stunden bei 20°C / 60% R.H.</p> <p>Ergiebigkeit: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (100-120 g/m<sup>2</sup>) pro Applizierung</p> <p>Gesundheits-schädlich: Nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p>Entzündlichkeit: Nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p>Haltbarkeit: 1 Jahr im Behälter, der noch nicht geöffnet ist</p> <p>Frostbeständig: Nicht frieren lassen. Lack der einmal gefroren ist, kann nicht mehr verwendet werden.</p> <p>Verpackung: 12 x 30 ml</p>
Vorbereitungen	Die Oberfläche sollte gut geschliffen, trocken und frei von Wachs und anderen Unreinheiten sein. Falls zuviel aufgetragen, sofort entfernen. Vor dem Eintrocknen ist Holzkitt mit Wasser abwischbar. Die Oberfläche so wie die umgebende Oberfläche behandeln - um ein schönes optisches Ergebnis zu bekommen - mit Lack, Öl oder Wachs. Eine solche Behandlung verbessert auch die Haltbarkeit der Reparatur.

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)