

Technische Information

Weichwachs C 12

Art.-Nr. 405 576	405 580
405 577	405 581
405 578	405 582
405 579	

Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Instandsetzung von Kratzern, Löchern, Druckstellen im Flächenbereich. - Für Massiv- oder Furnierholz, Folien, Kunststoffoberflächen im Innenbereich. - Für Oberflächen, die keiner starken Gebrauchsbeanspruchung unterliegen. 	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben. - Farben sind untereinander mischbar. - Einfache Handhabung. - Nur bedingte mechanische Belastbarkeit. - Nur bedingte Wärmebeständigkeit 	
Prüfnormen	Erweiterungspunkt:	nach DIN/ISO 2207 = 76°C
	Tropfpunkt:	nach DIN/ISO 51801 = 81°C
	Flammpunkt:	über 200°C
	Mechanische Festigkeit:	nur bedingte mechanische Festigkeit. Bei hohen mechanischen Belastungen verformt sich das Wachs.
	Einsetzbar auf folgenden Untergründen:	Holz, Kunststoff, Papierfolie.
	Überlackierbarkeit:	ist mit allen Lacken überlackierbar.
	Haftung:	gute Haftung auf allen o.g. Untergründen.
	Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)
Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
Angaben zur Arbeitssicherheit	Weichwachs C 12 ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffordnung und ist kein Gegenstand der Gefahrstoffverordnung.	
Entsorgungshinweise	Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten.	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

www.haro.de

E-Mail: mail@hamberger.de

