

Información técnica

Cera blanda C 12

Núm. de art. 405 576 405 580
 405 577 405 581
 405 578 405 582
 405 579

Campo de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Para la reparación de arañazos, agujeros, puntos de presión en la superficie. - Para chapas de madera, madera maciza, superficies laminadas, de plástico en el interior. - Para superficies que no están sometidas a grandes esfuerzos durante el uso. 	
Características del producto	<ul style="list-style-type: none"> - Una mezcla de ceras minerales, teñida con colores de la tierra y de óxido. - Los colores se mezclan. - Fácil manejo. - Estabilidad mecánica condicionada. - Resistencia al calor condicionada. 	
Norma de ensayo	Punto de ampliación:	conforme a DIN/ISO 2207 = 76°C
	Punto de goteo:	conforme a DIN/ISO 51801 = 81°C
	Punto de inflamación:	sobre 200°C
	Fijación mecánica:	estabilidad mecánica condicionada. En caso de cargas mecánicas altas la cera se deforma.
	Aplicable sobre los siguientes subsuelos:	madera, plástico, folios de papel.
	Capacidad de más capas de barniz:	se puede volver a barnizar con todos las pinturas.
	Adhesión:	buena adhesión a todos los subsuelos nombrados arriba.
	Tiempo de almacenamiento:	Ilimitado (en el envase original cerrado y a temperatura ambiente)
Consejos de seguridad	Mantener fuera del alcance de los niños.	
Datos sobre la seguridad laboral	Cera blanda C12 no precisa identificación según la normativa sobre sustancias tóxicas y no es objeto de la normativa de mercancías peligrosas.	
Indicaciones de eliminación	No se requieren directivas de eliminación especiales.	

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto según la normativa legal sobre prestación de garantía.