Tekniske informationer
HARO hvid lim PVAC-D3
Art.-nr. 403 125

Anvendelseseksempler	Universallim til limning af hårde og bløde træsorter samt til spånplader og andre træmaterialer, lægning af parket- og laminatgulv (not-/ferlimning) samt til finer. Til al limning, hvor der forlanges en øget modstandsdygtighed i vådrumsklima, f.eks. døre, vinduer og vådrumsmøbler.	
Egenskaber/forarbejdningsanvisninger:	Kan forarbejdes med alle normale påføringsanordninger. Reaktive PVAc-dispersioners viskositet kan stige under opbevaringstiden på grund af deres indholdsstoffer. Dette understøttes yderligere af højere opbevaringstemperaturer. Derfor anbefales det at røre produktet op inden anvendelse. Træindholdsstoffernes forskellige sammensætning, afhængig af f.eks. træsorten, vækstområdet, fældningstid og forbehandling, kan fremkalde (også tidsforsinket) misfarvning. Et eksempel på dette er jern-/garvesyrereaktionen. Må ikke anvendes i forbindelse med alkaliske materialer. Frostsikker i overensstemmelse med GOST 1899 2-80. Opfylder kravene iht. DIN EN 14257 (WATT '91) >7,0 N/mm$_2$.	
Tekniske data	**Min. forarbejdningstemperatur for materialer, lim og rumluft (°C):**	15 (ikke identisk med MFT)
	Limfilmens udseende:	farveløs transparent
	Klassificering iht. EN 204:	D3
	Densitet ved 20 °C (g/cm³) :	ca. 1,08 ± 0,05
	Påføringsmængde (g/m²):	ca. 175 ± 25
	Limpåføring:	på én eller to sider
	Åbentid ved RT (min):	ca. 6 ± 2
	Pressetryk (N/mm²) :	>0,5
	Min. pressetid (min):	
	ved RT:	ca. 30
	ved 50 °C:	ca. 4
	ved 90 °C:	ca. 1,5
	Ovennævnte værdier er udregnet ved 6 - 10 % træfugtighed i overensstemmelse med DIN EN 204/205 (20 °C I 65 % r. f.) ved en limpåføring på ca. 150 g/m².	
Specifikation:	**Viskositet ved 20 °C (mPas):** (Brookfield, RV, spindel 6, 20 UPM)	12.000 ± 3. 000
	Indhold af faste stoffer, 2 h ved 90 °C (%):	48,5 ± 2, 5
	pH-værdi ved 20 °C:	3,0 ± 0,5
Opbevaring:	Tørt og køligt i tætlukkede originalbeholdere (15 - 25 °C). Sidste holdbarhedsdato: se etiket på beholderen. Beskyttes mod frost.	
Bemærk:	**Yderligere henvisninger til sikkerhed, håndtering, transport og bortskaffelse er angivet på det pågældende sikkerhedsdatablad.**	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de